

Technisches Merkblatt

# TPT Spezial-Abrieb

**Produkte Beschreibung :** Mineralischer Weisskalkabrieb innen, zum Streichen.  
- Auf Wände und/oder Decken  
- In Trocken- und Feuchträumen  
- Diffusionsoffen  
- Hydrophobiert  
- Wird mit Mineral- oder Dispersionsfarben überstrichen.

**Technische Angaben :**

**Bindemittelbasis :** Weisszement, Weisskalkhydrat.

**Zuschläge :** Marmorgranulat, Hydrophobierungsmittel, abgestimmte Zusätze.

**Verbrauch :**

Körnung : 1,5 mm	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
Körnung : 2,0 mm	ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup>

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

**Messwerte :** Wasseranspruch ca. 8 - 9 Liter pro Sack

**Giftklasse :** Giftklasse frei

**RID/ADR :** Kein Gefahrgut

**Entsorgung :** Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

**Lieferform :** Sack à 25 kg 30 Säcke pro Palette

**Farbton :** Naturweiss

**Art.Nr. :** diverse (s. Tröndle Putztechnik Preisliste)

**Lagerung :** In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten bei Raumtemperatur, mind. 6 Monate.

# TPT Spezial-Abrieb

## **Verarbeitung :**

### *Untergrund :*

Geeignet sind mineralische, stabile, tragfähige, fettfreie und verformungsfreie Untergründe.  
Stark saugende Untergründe mit **TPT Pigment-Voranstrich** vorbehandeln.  
Unterschiedlich saugende Untergründe (z.B. Gipskartonplatten mit eingespachtelter Stossarmierung) müssen vollflächig überspachtelt werden.

### *Ausführung :*

In sauberes Wasser einstreuen und mit Rührwerk oder Durchlaufmischer zu geschmeidiger, knollenfreien Masse anrühren.  
Mit rostfreier Metalltraufel in Kornstärke aufziehen und strukturieren.  
Je nach Untergrund und Raumtemperatur kann das Material während ca. 10 - 20 Minuten strukturiert werden.  
Sobald der Putz matt abzieht, darf nicht mehr strukturiert werden.  
Die während eines halben Tages verarbeitbare Menge (ca. 4 h) darf auf einmal angerührt werden.

### *Arbeitsgerätereinigung :*

Geräte, Werkzeuge und Hände nach Arbeitsende mit Wasser reinig.

### *Bedingungen :*

Temperaturbereich: + 5° C bis + 30° C.  
Frische Verputzschicht vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen Schützen.

### *Besonderes :*

Kontakt mit Augen ist zu vermeiden (Weisskalk).  
Fremdzusätze dürfen keine beigemischt werden.  
Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

### **Weiteres :**

Die Produktebeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.