

Technisches Merkblatt

# TPT Combi-Diffuspachtel

**Produkte Beschreibung :**

Mineralischer, faserarmerter Klebe- und Einbettspachtel für Holzfaser-Dämmplatten-Systeme.  
Zum Überspachteln von Alt- u. Neuputzen.  
- Diffusionsoffen  
- Flexibel  
- Hydrophobiert

**Technische Angaben :**

*Bindemittelbasis :*

Weisszement, Weiskalkhydrat

*Zuschläge :*

Calcitische Zuschläge (Korn bis 1,5 mm), abgestimmte Zusätze aus nachwachsenden Rohstoffen.

*Verbrauch :*

ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

*Messwerte :*

Frischmörteldichte	ca. 1,43 kg/dm <sup>3</sup>
Wasseranspruch	ca. 6,00 ltr./Sack
Haftzugfestigkeit	ca. 0,03 N/mm <sup>2</sup> (Bruch in Platte)
Druckfestigkeit Würfel	ca. 5,20 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit	ca. 3,00 N/mm <sup>2</sup>
E-Modul statisch bei 20° C	ca. 3,17 kN/mm <sup>2</sup>
μ - Wert	ca. 9,00
A - Wert	ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup> .h-0,5

*Giftklasse :*

Giftklasse frei

*RID/ADR :*

kein Gefahrstoff

*Entsorgung :*

Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

**Lieferform :**

Sack a 25 kg

30 Säcke pro Palette

# TPT Combi-Diffuspachtel

<b>Farbton :</b>	Naturweiss
<b>Art.-Nr. :</b>	diverse (s. Tröndle Putztechnik Preisliste)
<b>Lagerung :</b>	In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Palette bei Raumtemperatur, mind. 10 Monate.
<b>Verarbeitung :</b>	
<b>Untergrund :</b>	Frei von Schmutz, Staub
<b>Grundierung :</b>	Nicht notwendig
<b>Ausführung :</b>	Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk mischen, oder kann mit üblichen Verputzmaschinen verarbeitet und mit allen üblichen Förderanlagen transportiert werden. Der gemischte Mörtel muss innert 2 Stunden verarbeitet werden. Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden.
<b>Bedingungen :</b>	Temperaturbereich : + 5° C bis + 30° C. Frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.
<b>Besonderes :</b>	Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.
<b>Weiteres :</b>	Die Produktebeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.