

Kunstharz-Deckputz K + R

Organisch gebundener Deckputz für innen

Produktinformation

Produktbeschreibung	Emissionsarmer- und lösemittelfreier Dispersionsputz für innen.
Anwendung	Auf mineralischen Grundputz, Kunstharzspachtel, tragfähigen Altanstrichen, Gipsputz und Gipskartonplatten nach entsprechenden Vorarbeiten. Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">• CO₂-durchlässig, emissionsarm• lösemittelfrei• widerstandsfähig• wasserdampfdurchlässig• leicht verarbeitbar• gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein. Altanstriche sind zu reinigen. Lose Teile sind zu entfernen. Saugender Untergrund mit TRÖNDLE Tiefgrund (lösemittelfrei) einlassen. Gips-Maschinenputze, Gipskarton entsprechend grundieren und mit TRÖNDLE Putzgrund vorstreichen. Lacke oder glänzende Anstriche sind nicht geeignet.
Verarbeitung	Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5 °C für Untergrund und Luft während Verarbeitung und Trocknung. Verarbeitung: Mit der rostfreien Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. TRÖNDLE Kunstharz-Deckputz nur rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.
Verdünnen	Zugabe von Wasser max. 2 %
Abtönen	Mit TRÖNDLE Volltonfarben.
Trocknung	Je nach Schichtstärke und Witterung 12 bis 24 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.
Hinweis	Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden.

Kunstharz-Deckputz K + R

Organisch gebundener Deckputz für innen

Technische Daten

Zusammensetzung	Wässrige Copolymer-Dispersion. Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoffe und Körnungen.	
Farbton	weiss	
Dichte	Dichte: ca. 1,8 g/cm ³	
Verbrauch	K Korn 1 ca. 1,5 – 2,0 kg/m ² K Korn 1,5 ca. 2,0 – 2,5 kg/m ² K Korn 2 ca. 2,5 – 3,0 kg/m ² K Korn 3 ca. 3,5 – 4,0 kg/m ² <i>Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte.</i>	R Korn 2 ca. 2,5 – 3,0 kg/m ² R Korn 3 ca. 3,3 – 3,7 kg/m ²
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.	
Gefahrstoffverordnung	Entfällt	
Transportangaben	Kein Gefahrgut	
Produkt-Code	M – DF01	
Lieferform	25 kg Inhalt, im Kunststoffeimer	
Entsorgung	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.	



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 01.01.2018